

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

(Предишно име „Инструкции за приложение 110-А“)

**Добавки за защита на хоросана (от по-висок клас)**

# 6.21




Добавка за хоросан „Krystol“ („КМА“)

## Защита на хоросана за мазилки

### ОПИСАНИЕ

Добавката за хоросана „Krystol“ („КМА“) е химическа, прахообразна добавка, която е специфично формулирана за дългосрочна защита на бетонни структури, хоросан и мазилки. „КМА“ се използва вмести външно нанасяните повърхностни мембрани и продукти за хидроизолиране и спиране на водните замърсители. Продуктът може лесно да се използва със съществуващите смеси и работни процеси.



### БЕЛЕЖКИ

- „КМА“ е проектиран за използване с вашите съществуващи смеси и процедури. За повече детайли относно работата с хоросаните за мазилки, вж. ASTM C926 (стандартни спецификации за използване на мазилки базирани на Портланд цимент).
- „КМА“ може да намали общото количество вода за постигане на дадено ниво на пластичност.

### МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете и следвайте данните за безопасност (ДБ) за настоящия продукт. Само за професионална употреба. Продуктът става силно разяждащ, когато се смеси с вода или пот. Избягвайте контакт с кожата или очите. Избягвайте да вдишвате праха. Носете дълги ръкави, предпазни очила и непромокаеми ръкавици.


### СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- Преди нанасянето на материала, повърхността трябва да се почисти от замърсявания, масла и други елементи, които може да влошат свързването.
- Заглаждането на неабсорбиращите повърхности трябва да стане чрез един от следните методи:
  - Пясъчна струя, телени четки, киселина или къртене; или
  - Използване на динамично покритие (1 част цимент и не повече от 2 части агрегат) с агресивно нанасяне върху повърхността; оставя се незагладено и се навлажнява за най-малко 24 часа; или
  - Използване на свързващо съединение.
- Силно се препоръчва повърхността да се навлажни с чиста вода преди да се нанесе мазилката за да има подобро прилепване, устойчивост и по-малко пукнатини.

### СТЪПКА 2: ДОЗИРАНЕ

**СЪВЕТ:** преди да отворите опаковката, освободете сбития материал, като я обърнете 3 или 4 пъти.

- Дозирайте „КМА“ като 2% от теглото на цимента. При дозиране на обекта, замерете и добавете 1 литър сбит материал („КМА“) за всеки 40 кг цимент от сместа. Разбъркайте добре. Намалете водното съдържание, ако е нужно.
- Нанесете хоросана, както обикновено.
- Защитете и подсигурете втвърдяване, като следвате инструкциите на производителя на хоросана. Продуктите „Krystol“ трябва да се защитят от бързо изсъхване и да се навлажняват за да развият своите пълни характеристики. Покрийте повърхностите с полиетилен или влажна конопена материя за да задържите влагата. След втвърдяване повърхността трябва да се навлажни за да се запази влагата за период от 48 часа.
- Съхранявайте неизползваните количества в херметически затворен контейнер за да предотвратите навлизане на влага.



Адрес: София 1172, ул. Тинтява № 15

Тел.: +359 2 907 96 21

Email: office@4smart.bg

GSM: +359 88 821 29 68

Web: www.4smart.bg